

# Datenblatt Casil 400

## Geschlossenzelliger Silikonschaum

### Technische Daten:

Farbe	weiß
Polymerbasis	Silicon (VMQ)
Spez. Gewicht ca.	0,40 gr/cm <sup>3</sup> ± 0,06
Härte Shore A	15 - 25°
Reißdehnung	> 250 %
Zugfestigkeit	> 750 KPa
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +200°C

Druckverformungsrest	20 ± 5% (24 Std./150°C/ 25% konstante Verformung)
----------------------	---

Wärmeleitfähigkeit	0,07 W/mK (± 25%) bei 124°
--------------------	-------------------------------

Alle Angaben zu diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Es liegt aber in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine Einsatzfähigkeit zu ermitteln.

Industriebedarf CASTAN GmbH      Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0  
Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: [info@industriebedarf-castan.com](mailto:info@industriebedarf-castan.com)  
D-71640 Ludwigsburg \* Walter - Flex - Straße 56