

Datenblatt INCASIL60 abriebfest

Silikonkautschuk

Technische Daten:

Farbe:	transparent	
Härte Shore A:	60° ± 5°	DIN 53505
Reißdehnung:	400 %	DIN 53504 –S1
Reißfestigkeit:	8,5 MPA	
Weiterreißfestigkeit:	15 N/mm	DIN 53504 –S1
Temperaturbeständigkeit:	-60°C bis +200°C	

Druckverformungsrest (22 Std./177°C)	25 %	ASTM D395 Methode B
--	------	------------------------

Kennzeichen:

Artikel werden im Extrusions- oder drucklosen Vulkanisationsverfahren hergestellt. Die Qualität zeichnet sich durch eine gute Transparenz und gute mechanische Werte aus. Eine Sonderqualität eignet sich für Anwendungen im Pharma- und Lebensmittelbereich. Freigaben nach BgVV „XV. Silicone“ bzw. FDA § 177.2600 liegen vor.

Alle Angaben zu diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Es liegt aber in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine Einsatzfähigkeit zu ermitteln.

Industriebedarf CASTAN GmbH Tel.:(+49) 07141 / 29 43- 0
Fax.: (+49) 07141 / 86 03 85 e-mail: info@industriebedarf-castan.com
D-71640 Ludwigsburg * Walter - Flex - Straße 56

